

Rendszeradatlap



Belső pincészigetelés
a [basic] rendszerrel

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a régi vakolat- és festékrétegeket! A sérült fugákat min. 2 cm mélyen kaparja ki!



ALAPOZÁS

Az 1:1 arányban vízzel hígított Kiesolt hordja fel egyenletesen! Az erősen nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni.



TAPADÓHÍD

A Kiesol reakcióidején belül a WP Top [basic]-bő készítsen tapadóhidat! Az anyagot iszapoló kefével iszapolható állagig megnövelt vízmennyiséggel hordja fel! Sóterhelés esetén ajánlott ezt a réteget WP Sulfatexből elkészíteni.



KIEGYENLÍTÉS

Minden egyenetlenséget egyenlítsen ki friss a frissben WP Top [basic] használatával!



VÍZSZIGETELŐ HOLKER

A fal és padló közötti átmenet területén és a függőleges sarkokban a vízszigetelő holkert a WP Top [basic] használatával, friss a frissben, domború simítóval készítsen el!



VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

A WP Top [basic]-ből hordjon fel vízszigetelő réteget kb. 20 mm vastagságban az érdesített kiegyenlítő rétegre! A következő glettelés jobb tapadása érdekében a kellően megkeményedett felületet érdesítse fel, pl. rácsos kaparó segítségével.



FELÜLETZÁRÓ RÉTEG

2-7 nap után kb. 10 mm vastag SP-Top SL [basic] réteget kell felhordani.

MEGJEGYZÉS:

A QR-kódok a feldolgozást bemutató kisfilme és az érvényes műszaki adatlapra mutatnak. További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhez közeli forgalmazóhoz.

Feldolgozást
bemutató kisfilm



Műszaki adatlap



Alkalmazott termékek

ALAPOZÁS



Kiesol

Anyagszükséglet: kb. 0,1–0,3 kg/m²
(1:1 arányban vízzel hígítandó)

Cikkszám: 1810

TAPADÓHÍD, KIEGYENLÍTŐ RÉTEG, VÍZSZIGETELŐ HOLKER ÉS VÍZSZIGETELŐ RÉTEG



WP Top [basic]

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m²/1 mm rétegvastagság
(kb. 1,6 kg/dm³)

Cikkszám: 0428

FELÜLETZÁRÓ RÉTEG



SP Top SL [basic]

Anyagszükséglet: kb. 5,6 kg/m²/1 cm
rétegvastagság

Cikkszám: 1050

SZERSZÁM



Iszapoló kefe

Cikkszám: 4517

SZERSZÁM



Domború simító

Sugár: 50 mm

Cikkszám: 4114

SZERSZÁM



Simító vakolókanál

Cikkszám: 4117