

Rendszeradatlap



Belső pinceszigetelés
a flex rendszerrel

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a régi vakolat- és festékrétegeket! A sérült fugákat min. 2 cm mélyen kaparja ki!



ALAPOZÁS

Az 1:1 arányban vízzel hígított Kiesolt egyenletesen hordja fel!
Az erősen nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni.



TAPADÓHÍD

A Kiesol reakcióidején belül a WP Sulfatexből iszapoló kefével hordjon fel tapadóhidat!



KIEGYENLÍTÉS

WP DS Levell használatával minden egyenetlenséget friss a frissben egyenlítsen ki!



VÍZSZIGETELŐ HOLKER

A WP DS Levell használatával készítsen vízszigetelő holkert friss a frissben, domború simítóval, a WTA 4-6. tájékoztatóknak megfelelően!



ELSŐ VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

Az első MB 2K vízszigetelő réteget (kb. 1,5 mm szárazréteg-vastagság) iszapoló kefével hordja fel a kiegyenlítő rétegre!



MÁSODIK VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

A második MB 2K vízszigetelő réteget (kb. 1,5 mm szárazréteg-vastagság) a megszáradt első rétegre hordja fel!
A vízterhelési osztálytól függően több réteg felhordására is szükség lehet.



KONTAKT RÉTEG

Hordja fel az SP Top SL anyagot karcolóréteggént.



FELÜLETI BEFEJEZÉS

A karcolórétegre hordjon fel azonnal egy kb. 10 mm vastag SP Top SL réteget



OPCIONÁLIS: AZ IQ-THERM 2.0 BELSŐ HŐSZIGETELŐ RENDSZER BEÉPÍTÉSE

Az SP Top SL-lel készített felületi befejezés helyett – mechanikai sérülések elleni védelemként a komfort emelésére is belső hőszigetelés – az IQ-Therm 2.0 közvetlenül a második szigetelőrétegre is felhelyezhető.
Részletekért lásd az IQ-Therm 2.0 rendszeradatlapot – kapillárisan aktív, nagy teljesítményű belső hőszigetelés, a 3. lépéstől.

MEGJEGYZÉS:

A QR-kódok a feldolgozást bemutató kisfilmre és az érvényes műszaki adatlapra mutatnak. További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhez közeli forgalmazóhoz.

Feldolgozást bemutató kisfilm



Műszaki adatlap



TANÚSÍTVÁNYOK



Alkalmazott termékek

ALAPOZÁS



Kiesol

Anyagszükséglet:
kb. 0,1–0,3 kg/m²
(1:1 arányban vízzel hígítandó)

Cikkszám: 1810

TAPADÓHÍD



WP Sulfatex

Anyagszükséglet:
kb. 1,6 kg/m²/1 mm rétegvastagság

Cikkszám: 0430

KIEGYENLÍTÉS



WP DS Leveli

Anyagszükséglet:
kb. 1,7 kg/m²/1 mm rétegvastagság,
kb. 1,7 kg/1 m holkerként

Cikkszám: 0426

VÍZSZIGETELÉS



MB 2K

Anyagszükséglet:
kb. 1,1 kg/m²/1 mm szárazréteg-
vastagság

Cikkszám: 3014

FELÜLETKEZELÉS



SP Top SL

Anyagszükséglet:
kb. 5,6 kg/m²/1 cm rétegvastagság

Cikkszám 1050

SZERSZÁM



Domború simító

Cikkszám: 4114

SZERSZÁM



Rétegsimító

Cikkszám: 4108

SZERSZÁM



Izapoló kefe

Cikkszám: 45176