

Rendszeradatlap



Vízszigetelés
az MB 1K rapid
alkalmazásával

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



1

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIEGYENLÍTÉS

Az alapfelületet úgy készítse elő, hogy hordképes legyen!
Az erősen nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni.
Alapozást a Kiesol MB anyaggal végezze el! Minden egyenetlenséget egyenlítsen ki a WP DS Levell használatával!



2

ÁSVÁNYI VÍZSZIGETELŐ HOLKER

A fal-/padlócsatlakozásoknál és a függőleges sarkoknál WP DS Levell használatával készítsen ásványi vízszigetelő holkert!



4

KARCOS GLETTELÉS

Simítókanál segítségével hordjon fel kontaktréteget!
Az MB 1K rapid használatával készítsen karcos glettelést!
Az MB 1K rapid a száradás során kiszűrül.



5

ELSŐ VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

A karcos glettelés száradását követően vigye fel az első vízszigetelő réteget. Rétegsimító vagy iszapoló kefe segítségével egyenletesen hordja fel az MB 1K rapid terméket!



3

ALAPOZÁS

A Kiesol MB-t egyenletesen hordja fel!



6

MÁSODIK VÍZSZIGETELŐ RÉTEG


A második vízszigetelő réteget rétegsimító vagy iszapoló kefe segítségével vigye fel, az első réteg már nem sérülhet!

MEGJEGYZÉS:

A QR-kód az érvényes műszaki adatlapra mutat.

További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhöz közeli forgalmazóhoz.

Műszaki adatlap



Frissen felhordott
anyaggal ellátott
felület



Az MB 1K rapid
a száradás során
kiszűrül.



Kész lábazati
vízszigetelés

Alkalmazott termékek

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS ÉS VÍZSZIGETELŐ HOLKER



WP DS Level

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/1 mm rétegvastagság
kb. 1,7 kg/1 m vízszigetelő holker

Cikkszám: 0426

ALAPOZÁS



Kiesol MB

Anyagszükséglet: kb. 100–200 ml/m²
az alapfelülettől függően

Cikkszám: 3008

VÍZSZIGETELÉS



MB 1K rapid

Anyagszükséglet: kb. 1,3 kg/m²/1 mm szárazréteg-
vastagság

Cikkszám: 3014

SZERSZÁM



Rétegsimító

Cikkszám: 4000, 4105, 4108

SZERSZÁM



Iszapoló kefe

Cikkszám: 4517