

Rendszeradatlap

remmers



Vízszigetelés
az MB 2K
alkalmazásával

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



1

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS KIEGYENLÍTÉS

Az alapfelületet úgy készítse elő, hogy hordképes legyen! Az erősen nedvszívó felületeket elő kell nedvesíteni. Minden egyenetlenséget javítson ki WP DS Levell használatával!



4

MUNKAHÉZAG SZIGETELÉS

A Tape VF 120 szalagot MB 2K használatával ágyazza be!



2

ALAPOZÁS

A Kiesol MB-t egyenletesen hordja fel! Pincékben nedves felületeknél Kiesol : víz 1:1 arányú keverékével javasolt alapozni.



5

ELSŐ VÍZSZIGETELŐ RÉTEG


A karcos glettelés száradását követően vigye fel az első vízszigetelő réteget! Ehhez rétegsimító vagy iszapoló kefe segítségével egyenletesen hordja fel az MB 2K terméket!



3

KARCOS GLETTELES

Simítókanál segítségével hordjon fel kontaktréteget! Az MB 2K használatával klélszítsen karcos glettelést!



6

MÁSODIK VÍZSZIGETELŐ RÉTEG

A második vízszigetelő réteget rétegsimító vagy iszapoló kefe segítségével vigye fel, az első réteg már nem sérülhet!

MEGJEGYZÉS:

A QR-kódok a feldolgozást bemutató kisfilmre és az érvényes műszaki adatlapra mutatnak. További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhöz közeli forgalmazóhoz.


Feldolgozást
bemutató kisfilm



Műszaki adatlap



TANÚSÍTVÁNYOK



Alkalmazott termékek

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS



WP DS Level

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg/m²/1 mm rétegvastagság
Cikkszám: 0426

ALAPOZÁS



Kiesol MB

Anyagszükséglet: kb. 100–200 ml/m² az alapfelülettől függően
Cikkszám: 3008

MUNKAHÉZAG-SZIGETELÉS



Tape VF 120

Cikkszám: 5071 (120 mm x 10 m/50 m tömítőszalag)
5073 (külső sarok) // 5074 (belső sarok)

VÍZSZIGETELÉS



MB 2K

Anyagszükséglet: min. 2,2 kg/m²
Cikkszám: 3014

SZERSZÁM



Iszapoló kefe

Cikkszám: 4517

SZERSZÁM



Rétegsimító

Cikkszám: 4000 (3 mm)
4108 (2,5 mm)
4105 (2 mm)