

Rendszeradatlap



Penész elleni védelem
SP Top SL [basic]
rendszerrel

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ



AZ ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Pusztítsa el a penészgombát, nedvesítse be a felületet és kaparja le a megmaradt penészszerűt, majd távolítsa el a régi vakolat- és festékrétegeket!



ALAPOZÁS

A nedvszívó felületeket nedvesítse elő!



NEDVSZÍVÓ ALJZAT:

Hordja fel az SP Prep-et tapadóhídként hálós mintázatban (50–70%-os fedettséggel), max. 5 mm rétegvastagságban!

ENYHÉN NEDVSZÍVÓ ALJZAT:

Hordja fel az SP Prep-et a teljes felületre (100% fedettséggel), max. 5 mm rétegvastagságban!



KLÍMASZABÁLYOZÓ VAKOLAT FELHORDÁSA

24–48 óra elteltével hordja fel az SP Top SL [basic]-et min. 10 mm rétegvastagságban!



KIEGYENLÍTŐ GLETT 1. RÉTEG

Megfelelő száradás után az SP Top SL felületét érdesítése vakolatfésűvel! Fogazott glettvassal hordja fel az SL Fill Q3 penész elleni kiegyenlítő glettet kb. 3 mm rétegvastagságban!



ERŐSÍTÉS

Simítóval ágyazza be a Tex 4/100 erősítő szövetet a glettbe, függőleges sávokban, gyűrődésmentesen, legalább 10 cm-es átfedéssel!



KIEGYENLÍTŐ GLETT 2. RÉTEG

Az erősítő réteg megfelelő megkötése után hordja fel az SL Fill Q3 penész elleni kiegyenlítő glett második rétegét kb. 2 mm vastagságban! A festésre alkalmas, finom és zárt felület kialakításához a második réteget simítóval simítsa el, szükség esetén a megkötés után dörzsölje be!



SZÍNEZŐ BEVONAT

A mosható, színezett felületek kialakításához használja a Color SL oldószer- és lágyítószer-mentes szilikát beltéri falfestéket!

MEGJEGYZÉS:

A QR-kód az érvényes műszaki adatlapra mutat.

További kérdések esetén, kérjük, forduljon az Önhöz közeli forgalmazóhoz.

Műszaki adatlap



Alkalmazott termékek

ÉRDES FELÜLETKÉPZÉS



SP Prep

Anyaghasználat: teljes felületen
kb. 4-6 kg / m²
Cikkszám: 0400

FELÜLETLEZÁRÁS



SP Top SL [basic]

Anyaghasználat: kb. 5.6 kg/m²/cm
rétegvastagság
Cikkszám: 1050

GLETT



SL Fill Q3

Anyaghasználat:
kb. 1.0 kg/m²/mm
rétegvastagság
Cikkszám: 2997

ERŐSÍTÉS



Tex 4/100

Anyaghasználat: kb. 1.1 m²/m³
Cikkszám: 3880

FELÜLETLEZÁRÁS



Color SL

Anyaghasználat: kb. 0.15 l /m²
rétegenként*
Cikkszám: 0237

SZERSZÁM



Vakológép

Cikkszám: 4439

SZERSZÁM



Glettvas

Cikkszám: 4117

SZERSZÁM



Festőhenger

Cikkszám: 4913

*2 rétegben